



MCTI METAL

SICAK DALDIRMA TOPRAKLAMA ŐERİDİ
PREGALVANİZ TOPRAKLAMA ŐERİDİ

Elektrik tesisleri ile enerji nakil hatlarının topraklamasında, binaların temel topraklamasında sıcak daldırma galvanizli topraklama Őeritlerinin kullanılması gerekmektedir. Topraklama Őerit ürünlerimiz 50 µ kaplama kalınlığında üretilmekte, standardın gerektirdiđi tüm testler yapıldıktan sonra sevk edilmektedir. Sahadaki kullanım kolaylıđı ve bađlantı elemanları maliyeti sebebiyle 40 ila 50 mt boylarında rulo Őeklinde üretilmekte, 1 tonluk paletler üzerinde ambalajlanmaktadır.

GENİŐLİK	KALINLIK	METRE AđIRLIđI (GR)	BANT AđIRLIđI (KG)	BANT UZUNLUđU (MT)
25	3	0,61	30	49
25	3,5	0,71	30	42
25	4	0,81	30	37
30	2,5	0,61	30	49
30	3	0,73	30	41
30	3,5	0,85	30	35
30	4	0,97	30	31
30	5	1,21	30	25
35	3	0,85	30	35
35	3,5	0,99	30	30
40	3	0,97	30	31
40	4	1,29	30	23
40	5	1,62	30	19

